

Vochtwerende crème



Beschrijving

Hydrothan CR505 is een zeer hoogwaardige vochtwerende crème voor het hydrofoberend impregneren van baksteen, klinkers, kalkzandsteen, stucwerk, pleisterlagen en natuursteen.

Hydrothan CR505 stoot water af maar laat de muur ademen. Het is gekenmerkt door een krachtig waterafstotend (parelend) effect met lange remanentie.

Toepassingsgebied

Vochtwerking van gevels

Voordelen

Hydrothan CR505 is bestemd voor het impregneren van muren om op duurzame wijze de indringing van regenwater en afstromend water in muren en gevels te beletten zonder het "ademende vermogen" van de muren aan te tasten. - bijzonder goed indringingsvermogen - optimale resistentie tegen alkali

- reduceert de wateropname
- goede bescherming tegen vorst/dooibelasting
- overschilderbaar met verven
- zonder verlies met een borstel of een vachtroller aan te brengen, te verwerken

Afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond wordt de werkzame stof in korte tijd in de ondergrond opgenomen. De in het begin witte laag verdwijnt volledig.



Eigenschappen

Actief bestanddeel : silaan-siloxaan harsen

Uitzicht : wit, geelachtig

Densiteit op 25°C : + of 0,8 g/cm³

Ph : 7

Vlampunt : 75°C

Verwerking

- De ondergrond moet droog en gezond zijn: Voordat de hydrofoberende impregnering wordt aangebracht moeten vuil, korstvorming van schadelijke stoffen alsook uitbloeiingen, algen en mos op de juiste wijze verwijderd en/of bestreden worden (met **Algithan**, **Baticlean** of **Bifluo**).
- Bij gevelreiniging er op letten dat de ondergrond zo veel mogelijk wordt ontzien en niet wordt beschadigd. Restanten van gevelreinigingsproducten kunnen de werking van de hydrofoberende middelen nadelig beïnvloeden en dienen volledig verwijderd te worden c.q. goed afwassen, uitspoelen. Slechte voegen alsook scheuren uitschape en dichten met voegmortel. Dilataties en aansluitvoegen dichten.
- **Hydrothan CR505** moet onverdund met een borstel, een vachtroller, of d.m.v. airless spuiten in de juiste laagdikte op de minerale ondergrond worden aangebracht.

Art. n°

5 litres	FA-4505-05
10 litres	FA-4505-10

- Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen gereedschap met water of white spirit reinigen.

Verbruik

Afhankelijk van de poreusheid c.q. zuigkracht van de ondergrond kan in één bewerking 0,3 l/m² worden aangebracht, ook op verticale ondergronden en plafonds, zonder dat het materiaal er afloopt.

Verpakking

Product verpakt in emmers van 5 en 10 L

Opslag

Minimum 1 jaar in de oorspronkelijke verpakking.
Voorkom blootstelling aan vorst en extreme hitte.
Opslagtemperatuur tussen 5 en 30 °C.

Veiligheid

- Contact met de huid en de ogen vermijden
- Lees goed het etiket voor het gebruik.