

Produit insecticide-fongicide – traitement de la mэрule et des charpentes



Description

Basilit Curattack est une émulsion destinée au traitement curatif et à la protection des bois de charpente et de construction contre les attaques de larves d'insectes et de champignons (traitement par pulvérisation et injection). Le produit convient également pour le traitement de la mэрule (injection dans les murs).

Domaine d'application

Secteur du bâtiment- traitement préventif et curatif des maçonneries et des boiseries neuves et anciennes.

Avantages

- Produit en phase aqueuse.
- Agrément Technique émanant de l'Ubatc (ATG).
- Moins odorant qu'un produit en phase solvant.
- Ininflammable.
- Ce produit à large spectre d'action traite tous les champignons et tous les insectes du bois.

Caractéristiques

- Principes actifs :
fongicide : propiconazole /
insecticide : cyperméthrine
- Produit en phase aqueuse.
- Produit préparé avec 120 gr. de concentré par litre de produit prêt à l'emploi.
- Bon pouvoir de pénétration par aspersion.
- Incolore.

Agréments, Autorisation et Homologation

- Le produit dispose de l'ATG 12/2475
- Homologué par l'A.B.P.B. sous le numéro D1/D2 35/710
- Autorisation du Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement : 496B.

Mise en œuvre

1) Traitement de charpentes, planchers, bois divers (Procédé D1) :

- dépeussierage des bois ;
- le bois vermoulu doit être éliminé par bûchage ;
- asperger abondamment toutes les faces au pulvérisateur ;
- en cas d'attaque par les larves de capricorne, réaliser les injections (forage diamètre 12 mm, écartement de 20 à 25 cm) ;
- Après séchage du produit, le bois peut être décoré avec n'importe quel type de peinture ou de lazure disponible dans le commerce

2) Traitement de la mэрule (Procédé D2) :

- Décapage des maçonneries atteintes, y compris la zone de sécurité de 1 m ;
- Enlèvement/destruction des bois atteints ;
- Nettoyage des murs à la brosse en fer ;



	Art. n°
5 litres	FI-3200-05
10 litres	FI-3200-10
25 litres	FI-3200-25

- Forage tous les 25 cm, en quinconce, à la profondeur équivalant aux 2/3 de l'épaisseur de la maçonnerie ;
- Injecter le produit à raison de +/- 5 litres au m² pour un mur de 35cm d'épaisseur ;
- Pulvérisation des faces décapées du mur (environ 1 litre par m²).

Consommation

- Pulvérisation de 0,3 à 0,5 L par m² de charpente.
- en injection de maçonneries, +/- 6L/m² pour une épaisseur de 35 cm de mur.

Conditionnement

Basilit Curattack est livré dans des bidons en polyéthylène 5, 10 et 25 L.

Stockage

A l'abri du gel et des rayons UV, le produit se conserve plusieurs années.

Sécurité

- Eviter le contact avec les yeux ;
- Tenir à l'écart des enfants ;
- Conserver à l'écart des aliments et des boissons ;
- Porter des lunettes de protection, un masque filtrant adéquat, un vêtement de protection approprié ;
- Lire attentivement l'étiquette avant utilisation.